

INDIAN DREAM

LIMESTONE BLACK

naturalSTONE



INDIAN DREAM

TEST	RISULTATO
LOI (%)	35,12
Silicio come SiO ₂ (%)	11,25
Calcio come CaO (%)	48,76
Magnesio come MgO (%)	0,92
Ferro come Fe ₂ O ₃ (%)	1,24
Alluminio come Al ₂ O ₃ (%)	1,63
Sodio come Na ₂ O (%)	0,28
Potassio come K ₂ O (%)	0,03
E.C. (Micro Siemens/cm)	210
Durezza su Scala Mohs	4,2
Peso specifico	2,65
Assorbimento acqua %wt	2,2
Assorbimento acqua %v	2,4
Porosità	0,08
Resistenza di conservazione (Kg/cm ²)	86
Resistenza media all'abrasione (cm ² /50cm ²)	10

COMPAGNIA della
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis

