

# INDIAN DREAM

## SANDSTONE GOLD

naturalSTONE



# INDIAN DREAM



Anno: 08

Norma di riferimento: UNI EN 1341  
Prodotto: Lastre di pietra naturale per pavimento esterno  
Denominazione della pietra secondo UNI EN 12440:

Nome tradizionale: **Sandstone Gold**

Nome petrografico: Quarzite

Luogo di origine: India settentrionale

Destinazione d'impiego: impiego pedonale e veicolare

Nome dell'importatore:

Compagnia Della Pietra Bolis srls 24061 Albano S.A. via Lega Lombarda BG P.IVA & C.F. 04268710169

<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori dichiarati</b>	<b>Metodo di prova</b>
Resistenza a flessione sotto carico concentrato	Valore medio 33,6 MPa Scarto tipo 0,6 MPa	UNI EN 12372 : 2001
Resistenza a flessione sotto carico concentrato dopo cicli di gelo/disgelo	Valore medio 34,8 MPa Scarto tipo 1,5 MPa <u>Aumento</u> della resistenza media a flessione dopo 48 cicli: 2,7%	UNI EN 12372 : 2001 UNI EN 12371 : 2003
Resistenza all'abrasione	17,8 mm	UNI EN 1341 : 2003 Appendice C
Resistenza allo scivolamento/slittamento (superficie fiammata)	Secco : 95 - Bagnato : 62 (Non scivoloso)	UNI EN 14231 : 2004
Resistenza allo scivolamento/slittamento (superficie a spacco)	Non scivoloso (rugosità superficiale > 2 mm)	UNI EN 14231 : 2004
<b>Altre caratteristiche (volontarie)</b>		
Massa volumica apparente	da 2540 kg/m <sup>3</sup>	
Porosità aperta	4,2%	UNI EN 1936 : 2001
Descrizione petrografica	Quarzite	UNI EN 12407 : 2001
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica	1,2 %	UNI EN 13755 : 2002
Resistenza alla cristallizzazione dei sali	0,2 %	UNI EN 12370 : 2001

COMPAGNIA della  
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis

