

PIETRA SERENA

PER LASTRICATO

naturalSTONE



Pavimento
d'Autore

SCHEDA DI QUALIFICAZIONE TECNICA

physical properties

	reference standard norma di riferimento	notes note	unit unità	test result risultato
density massa volumica				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 1936		Kg/mc	2560
water absorption at atmospheric pressure imbibizione/assorbimento				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 13755		%	1,4
compressive strength resistenza a compressione semplice				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 1926	load perpendicular to stratification perpendicolare al verso allo stato secco	MPa	125
compressive strenght after freeze/thaw resistenza a compressione dopo gelività				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 12371	load perpendicular to stratification 48 cycles of freeze/thaw perpendicolare al verso dopo 48 cicli di gelività	MPa	115
flexural strenght under concentrated load resistenza a flessione				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 12372	dimensions of specimen 180x60x30 mm support distance 150 mm dimensione dei provini 180x60x30 mm distanza appoggi 150 mm	MPa	13,5
flexural strenght under concentrated load after freeze/thaw resistenza a flessione dopo gelività				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 12371	after 48 cycles of frost test dimensions of specimen 180x60x30 mm support distance 150 mm dopo 48 cicli di gelività dimensione provini 180x60x30 mm distanza appoggi 150 mm	MPa	11,5
freeze/thaw gelività				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 1341/1342/1343	objective test result esame obiettivo		resistant
abrasion resistance resistenza all'abrasione				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 1341		mm	19,8
slip resistance resistenza allo scivolamento				
EEC QUALITY ASSURANCE MARCHIO CE	UNI EN 14231		USRV	74

Per la variabilità naturale dei prodotti lapidei, legata anche al cambiamento dei punti di estrazione i valori riportati nelle presenti schede sono da considerarsi indicativi pertanto si consiglia sempre di contattare l'azienda per avere conferma delle caratteristiche tecniche dei prodotti estratti al momento.

Considering the variations inherent to products of natural stones, due among others different sites of extraction in the quarries, all technical data here included are only indicative. We therefore recommend to contact us in any case to obtain updated technical data of our stone products.

COMPAGNIA della
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis

